

АО «Биотех»

404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул. Студенческая, 8
 тел. (8442) 50-62-83, ф. 50-46-23, 50-45-97
 Сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ84.Н01766 № 0507070
 Срок действия с 11.11.2019 г. по 11.11.2022 г.

Орган по сертификации РОСС. RU.0001.11СЛ84
 Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Стройсертификация»
 Россия, 140079, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. К. Маркса, 117;
 тел. (499) 501-19-49, факс (499) 501-89-40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 46 от 15.04.21

на кирпич керамический утолщенный, пустотелый лицевой по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-л-пу 250 x 120 x 88/1,4 НФ / 150 / 1,4 / 100 / ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: утолщенный с вертикальными отверстиями, изготовленный методом «жесткой» экструзии.

Партия № 46/2/150

Кол-во отгруженных изделий _____ шт.

Дата отгрузки _____

Потребитель: _____

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
1.	Водопоглощение, %	не менее 6,0	10,4
2.	Масса, кг	не нормируется	3,324
3.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3 Супесь – 69,0
4.	Коэффициент теплопроводности, Вт / (м x °C)	Св. 0,24 до 0,36	0,36
5.	Группа по теплотехнической эффективности	Коэффициент теплопроводности Св. 0,36 до 0,46 Вт / (м x °C)	Условно-эффективные
6.	Класс средней плотности	при средней плотности 1201 – 1400 кг/м³	1,4
7.	Марка по морозостойкости F	не менее 50	100
8.	Пустотность, %	более 13	33,7
9.	Скорость начальной абсорбции воды, кг / (м² x мин)	не менее 0,10 и не более 3,00	1,02
10.	Марка прочности М	не менее 100	150

Заключение лаборатории:

кирпич соответствует КР-л-пу 250 x 120 x 88/1,4 НФ / 150 / 1,4 / 100 / ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории _____

М.п. _____
 Испытательная лаборатория

Толбукова